



Грунтовка FLAGMAN 014 супер-контакт

(ВД-АК-014)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 60011 2981.005-2001

- > Адгезионная с кварцевым песком
- > По старым алкидным эмалям
- > Под укладку керамической плитки
- > «Адгезионный мостик» на гладких поверхностях

Краткий обзор

Назначение	Для создания промежуточного адгезионного (сцепляющего) слоя перед нанесением следующих материалов: штукатурок и шпатлевок (гипсовых, цементно-известковых и цементных), армирующих и клеящих составов (в том числе для укладки керамической плитки), структурных штукатурок, водно-дисперсионных красок (фактурных и гладких, в т. ч. модифицированных силиконом). Пригодна для грунтования минеральных поверхностей плотной, гладкой структуры: бетонные, оштукатуренные, кирпичные, гипсокартонные. Может использоваться в системах утепления зданий и сооружений. Рекомендуется для нанесения на поверхности по старым прочно держащимся покрытиям, выполненным масляными или алкидными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.
Свойства	Содержит кварцевый песок мелкой фракции, придающий грунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунтовка значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию. Улучшает сцепление с основанием последующих материалов. Позволяет снизить затраты связанные с подготовкой поверхности, ранее окрашенной старыми алкидными и масляными эмалями и красками.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, кварцевый песок, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия грунтовки – белый, должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует матовую шероховатую поверхность.
Технические данные	

	Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, рН		6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ, %		56 - 64
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более		2
Адгезия покрытия к основанию, Мпа, не менее		1,5

Упаковка 1 л; 3 л; 5 л; 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Минеральные поверхности, в том числе, ранее окрашенные старыми алкидными и масляными эмалями, дисперсионными или минеральными штукатурками, акриловыми красками.
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть ровной, сухой, очищенной от пыли, грязи, старых меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий, т.е. без эффекта меления. С фасадов механически удалить мох, битумные пятна, высолы. Новые бетонные и оштукатуренные поверхности грунтовать спустя месяц после их естественного высыхания. Металлические части обработать антикоррозионными грунтовками MAV. Не рекомендуется наносить грунтовку на известковые и известково-цементные поверхности.
Система покрытия	После нанесения грунтовки поверхность окрашивают водно-дисперсионными акриловыми красками.
Способ и условия нанесения	Перед применением грунтовку перемешать и наносить в один слой кистью, валиком, распылением. Грунтовку наносят при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °С. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки. Профессиональное использование согласно Типовой Технологической Карте – 100299864.072-2011 «На наружную окраску фасадов производственных, жилых и административных зданий и сооружений водно-дисперсионными акриловыми красками производства ЧУП «MAV»; регистрационный номер – 0275; разработчик РУП «Минсктиппроект».
Пиктограммы способов нанесения	
Температурный режим, время высыхания	Время высыхания однослойного покрытия грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % – 2 часа. При более низкой температуре и высокой влажности продолжительность высыхания может увеличиться.
Расход	250 - 350 г/м ² . Зависит от шероховатости и пористости поверхности, более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.	
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор.	
Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Сертификат соответствия	BY/112 02.01.002.00114
	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.000174.12.10
	Паспорт безопасности	ПБХП РБ 600112981.010-2012
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 6-13-20 e-mail: otsp@mav.by	
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 6-13-24, 6-13-92 e-mail: zakaz@mav.by	