



Грунтовка BRAVA ACRYL 03 для изделий из древесины

(ВД-АК-03)

Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- > Глубокого проникновения
- > Препятствует развитию грибов, плесени
- > Сокращает расход краски
- > Быстросохнущая
- > Обеспечивает надежное сцепление краски с основанием

Краткий обзор

Назначение	Для обработки изделий из древесины (окна, двери и т. п.) перед их последующей окраской водно-дисперсионной акриловой краской BRAVA ACRYL 35у для окон и дверей (ВД-АК-1035у).
Свойства	Снижает расход краски, улучшает ее адгезию (сцепление) к поверхности. Содержит вещества, препятствующие развитию грибов и плесени.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, функциональные и фунгицидные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность. Цвет покрытия – белый, должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Показатель концентрации ионов водорода, pH	6,5 – 9,5
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	19 - 27
для цветных грунтовок	11 - 27
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с, не менее	11
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1

Упаковка 1 л, 20 л, 40 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Деревянные поверхности.
Подготовка поверхности	Перед нанесением грунтовки деревянные поверхности отшлифовать (при необходимости) и обеспылить.
Система покрытия	Для снижения изменения цвета покрытия, вызываемое водорастворимыми красящими веществами, содержащимися в древесине и для получения более качественного лакокрасочного покрытия, рекомендуется применять двухслойное грунтование (BRAVA ACRYL 03 – облив, окунание и BRAVA ACRYL 04 – распыление).
Способ и условия нанесения	Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и грунтуемой поверхности не ниже 15 °С. Грунтовка не требует разбавления. Грунтовку перемешать и наносить в 1 слой методами окунания или струйного облива. При окунании ручную детали должны быть повернуты в емкости дважды для лучшего насыщения поверхности активными веществами. Высушенное покрытие шлифовать губками средней зернистости, не допуская шлифовки покрытия до древесины, после чего изделие обеспылить и окрасить. Инструмент, тару, пятна грунтовки отмыть теплой водой с мылом до высыхания грунтовки.
Пиктограммы способов нанесения	 
Температурный режим, время высыхания	Время высыхания грунтовки при температуре (20 ± 2) °С и влажности (65 ± 5)% – 1 ч. При температуре окружающего воздуха (15-18) °С, влажности выше 70% продолжительность высыхания увеличивается до 4 ч. До последующей отделки изделия выдерживают 4 - 6 ч при температуре не ниже 15 °С.
Расход	До 120 г/м ² грунтуемой поверхности (без учета потерь) при однослойном покрытии. Расход грунтовки зависит от качества древесины, подготовки поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.
Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки грунтовки утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Гарантийный срок	24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.000715.03.11
	Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.010-2012
Контактная информация	Управление развития и продвижения ЛКМ: телефон: +375 (1716) 5-60-56 e-mail: otsp@mav.by
	Отдел клиентской поддержки: телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42 e-mail: zakaz@mav.by